

КАРТА ПОДБОРА СТИРОЛ-АКРИЛОВЫХ И АКРИЛОВЫХ ДИСПЕРСИЙ ДЛЯ ЛКМ

Дисперсия/ Применение/ Характеристики	Интерьерные краски	Фасадные краски	Декоративные штукатурки	Шпатлевки	Герметики	Укрепляющие грунты	Глубокопроникающие грунты	Грунтовки и пропитки по дереву	Покрытия по дереву	Покрытия по черепице и шиферу	Защитные и покрывные лаки	Строительные клеи	Гидроизоляция	Эмали по металлу	Окраска и печать по текстилю	Нетканые материалы (стеклохолст)	Тип полимера	Массовая доля нелетучих веществ, %	pH, ед	Условная вязкость по ВЗ-4 при 20С	Минимальная температура пленкообразования (МТП), С	Размер частиц, мкм	Морозостойкость	Срок годности, мес.
ПРАМЭС-105	+	+	+	+	+/-	+	+					+					С/А	49-51	7,0-9,0	18-22	12-14	0,05-0,1	нет	6
ПРАМЭС-110	+		+/-	+		+	+/-	+	+		+/-					+	С/А	49-51	7,0-9,0	30-55	18-20	0,05-0,1	нет	6
ПРАМЭС-111	+		+	+		+	+/-	+	+		+			+	+	С/А	47-48	7,0-9,0	18-22	25-30	0,05-0,1	нет	6	
ПРАМЭС-150	+/-	+			+					+/-							А	49-51	7,0-9,0	20-30	0	0,05-0,1	нет	6
ПРАМЭС-ФАСАД		+	+	+	+/-	+				+		+	+	+			С/А	49-51	7,0-9,0	18-22	12-14	0,05-0,1	нет	6