

ACRONICA® - 001

■ Описание

Дисперсия **ACRONICA® - 001** – это водная дисперсия, сополимера эфиров акриловой кислоты и стирола, не содержащая пластификаторов, стабилизированная анионными ПАВ, с малым размером частиц.

■ Свойства

Дисперсия **ACRONICA® - 001** имеет высокую проникающую способность, устойчива к механическому перемешиванию, имеет высокую эластичность пленки и хорошую адгезию к различным поверхностям, водостойка и щелочестойка, быстро набирает твердость, обладает низким водопоглащением и хорошей паропроницаемостью. **Обладает длительным периодом действия.**

■ Технические характеристики

Внешний вид	Однородная жидкость
Содержание основного вещества, %	32-33
Минимальная температура пленкообразования, °С	16-18
Условная вязкость по ВЗ-4 при 20°С, секунд	11-15
Плотность, г/см ³	-1,01
Значение рН, ед.	7,0-9,0
Содержание остаточного мономера, %	<0,1
Размер частиц, мкм	≤0,06
Устойчивость к механическому перемешиванию (15000 об/мин, 5 минут)	выдерживает

■ Применение

Дисперсия **ACRONICA® - 001** рекомендуется для грунтовок и пропиток по бетону, дереву, ДСП, фанере и другим основаниям. Для грунтовок глубокого проникновения по минеральным основаниям, для укрепляющих и антибактериальных грунтов по пористым поверхностям, а также грунтовок под контактные клеи при укладке напольных покрытий.

■ Транспортировка и хранение

При хранении продукта не следует допускать нагрева выше 40°C, рекомендуемый температурный интервал **от +2°C до +35°C. Не допускать замораживания!**

В закрытых емкостях, защищенных от мороза и тепла, продукт может сохранять свои свойства в течение 6 месяцев. Дисперсия **ACRONICA® - 001** не горюча, не взрывоопасна.

■ Тара и упаковка

Куб 1000 л., бочка 220л

■ Дополнительная информация

Возможно изменение отдельных параметров и характеристик дисперсии под требования заказчика