

ACRONICA® - 113F

■ Применение продукта

Дисперсия **ACRONICA®-113F** представляет собой самосшивающуюся стирол-акриловую сополимерную эмульсию, не содержащую АРЕО, которая обеспечивает твёрдое связующее для пигментной печати и пропитки нетканых материалов, путём ротационного нанесения, а также флокирующего клея при распылении.

■ Свойства

Дисперсия **ACRONICA®-113F** создаёт твёрдую плёнку, обеспечивающую высокую устойчивость к стирке на загрунтованных или набивных тканях.

■ Технические характеристики

Содержание основного вещества, %	40±1
Условная вязкость по ВЗ-4 при 20°С, секунд	30÷50
Значение рН, ед.	7÷9
Внешний вид	молочно-белая жидкость
Стабилизация	анионная и неионогенная
Содержание остаточного мономера, %, не более	0,05
Размер частиц, нано метр	100-130
Минимальная температура пленкообразования, °С	30

■ **Хранение и безопасность**

Дисперсия **ACRONICA®-113F** должна храниться в заводской упаковке, или в чистых (предварительно пропаренных) ёмкостях из нержавеющей стали, алюминия или пластика. Ёмкости должны быть плотно закрыты для предотвращения испарения воды и образования на поверхности плёнки. При хранении продукта не следует допускать нагрева выше 40°C, рекомендуемый температурный интервал от **+2°C до +35°C. Не допускать замораживания! Гарантийный срок хранения 6 месяцев.** Сохранение свойств при более длительном хранении не гарантируется. Дисперсия **ACRONICA®-113F** не горюча, не взрывоопасна

■ **Техническое обслуживание**

Технические специалисты компании готовы предоставить помощь в лабораторных исследованиях и заводских испытаниях.

■ **Контакты**

454010, г. Челябинск, ул. Енисейская 50 «И»
Тел. +7 919 302 89 01
e-mail: aprimhim@mail.com
internet: <http://aprim-him.ru/>