

# ACRONICA® - 115

## ■ Применение

Дисперсию **ACRONICA®-115** имеет высокую стойкость к щелочам. Рекомендуется использовать как гидрофобную добавку к цементным растворам, и как добавку при изготовлении рельефных штукатурок с минеральными наполнителями (песок, мраморная крошка), а также в качестве пропитки для бетонных поверхностей, Дисперсия **ACRONICA®-115** может так же применяться при изготовлении водно-дисперсионных красок для внутренних и наружных работ.

## ■ Технические характеристики

Внешний вид	Молочно-белая жидкость
Содержание основного вещества, %	48-49
Условная вязкость по ВЗ-4 при 20°С, секунд	18-22
Значение рН, ед.	7,0-9,0
Содержание остаточного мономера, %, не более	0,05
Размер частиц, мкм	0,15
Устойчивость к механическому перемешиванию (14000 об/мин, 5 минут)	выдерживает
Устойчивость к хлористому натрию	выдерживает

## ■ Свойства пленки

Физико- механические свойства пленок	
Минимальная температура пленкообразования, °С	18
Пленка при температуре выше 18 °С	Прозрачная, бесцветная, нелипкая, эластичная, прочная
Щелочестойкость, %	6,5
Прочность при разрыве, МПа	6-8
Относительное удлинение при разрыве, %	350-600

### ■ Рекомендации по применению

Дисперсия **ACRONICA®-115** обладает высокой устойчивостью при наполнении цементом и обеспечивает высокую технологичность при работе с цементными растворами. Цементные растворы с использованием дисперсии **ACRONICA®-115** имеют высокую механическую прочность, виброустойчивость, низкий показатель водопоглощения. Хорошо совместим со всеми пигментами и наполнителями, обычно применяемыми для красок и штукатурок.

Составы на основе дисперсии **ACRONICA®-115** обладают высокой адгезией к щелочным минеральным подложкам (кирпичная кладка, асбоцемент, бетон).

Потребители должны осуществлять свои собственные тщательные испытания по разработке продукции с применением дисперсии **ACRONICA®-115**.

### ■ Транспортировка и хранение

При хранении продукта не следует допускать нагрева выше 40°C, рекомендуемы температурный интервал от +5°C до +30°C. **Не допускать замораживания!**

В закрытых емкостях, защищенных от мороза и тепла, продукт может сохранять свои свойства в течении 6 месяцев. Дисперсия **ACRONICA®-115** не горюча, не взрывоопасна.

### ■ Тара и упаковка

Дисперсия **ACRONICA®-115** отгружается в пластиковых кубках 1000 л., бочках 220л

### ■ Дополнительная информация

Возможно изменение отдельных параметров и характеристик дисперсии под требования заказчика.